Испытательная лаборатория «Тест-контроль»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027 года

Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена, 3Б

Утверждаю:
Начальник лаборатории

_____ А.Ф. Шишкин
10.07.2024 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 001/G-10/07/24 от 10.07.2024 года

Заказчик испытаний, адрес заказчика[1]	Общество с ограниченной ответственностью "БОССАЖ". Адрес: 620049, РОССИЯ, Свердловская область, город Екатеринбург, переулок Автоматики, дом 3/3, помещение 21
Наименование объекта испытаний[1]	Изделия гипсовые лепные: карнизы линейные (серии К3)
Изготовитель[1]	Общество с ограниченной ответственностью "БОССАЖ". Адрес: 620049, РОССИЯ, Свердловская область, город Екатеринбург, переулок Автоматики, дом 3/3, помещение 21
План (метод) отбора образцов[1]	Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020, акт отбора образцов № 001/G-10/07/24
Идентификационный номер образца	№ 001/G-10/07/24
Испытания проведены на соответствие требованиям	ТУ 23.69.11-001-06840712-2024 "Изделия гипсовые лепные. Технические условия"

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Инженер-испытатель: П.С. Попов

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Продукция	ТУ 23.69.11-001-06840712-2024	Должна соответствовать требованиям настоящих технических условий н изготавливаться по технологическому регламенту и сырьевому (рецептурному) составу, утвержденному в установленном порядке	Соответствует требованиям
По габаритным размерам и рисунку изделия	ТУ 23.69.11-001-06840712-2024	Должны соответствовать эскизам, представленным заказчиком к работе или образцам-эталонам представленным изготовителем в каталогах изделий, согласованных с заказчиком письменно	Соответствует требованиям

[1] Информация предоставлена заказчиком

1599

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Отклонение по длине, мм	ТУ 23.69.11-001-06840712-2024	+-1,0	+0,7
Отклонение по ширине, мм	ТУ 23.69.11-001-06840712-2024	+-1,0	+0,11
Отклонение по толщине, мм	ТУ 23.69.11-001-06840712-2024	+-1,0	+0,9
Отклонения гладко тянутых изделий по длиннее, см. (необходимый запас для торцовки при монтаже)	ТУ 23.69.11-001-06840712-2024	+3,0 – 4,0	3,2
Марка гипса	ТУ 23.69.11-001-06840712-2024	ГВВС-16	ГВВС-16
Степень помола, остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2мм, %, не более	ТУ 23.69.11-001-06840712-2024	1	0,43
предел прочности образцов в возрасте 2-х часов МПа (кгс/см2), не менее, при сжатии: при изгибе:	ТУ 23.69.11-001-06840712-2024	16 (160) 6(60)	17(170) 7(70)
Сроки схватывания, мин: начало, не ранее: конец, не позднее:	ТУ 23.69.11-001-06840712-2024	4,5 20	4,9 17
Содержание металлопримесей в 1 кг вяжущего, мг, не более:	ТУ 23.69.11-001-06840712-2024	10	8
Водопоглотение по массе, %, не более (на сухое изделие):	ТУ 23.69.11-001-06840712-2024	40%	37%

Примечания:
1. Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания. Результаты испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.
3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ